

TECHNICKÝ LIST

DIFFLEX® CONVEC

Popis/Provedení

Vysoce difúzní otevřená dřevěná vrstva pro plechové střechy z nerezové titan-zinku. Optimální řešení pro všechny střechy a fasády z falcových plechů, také z titan-zinku. Efektivní tlumení praskajících zvuků z deště a krupobíje. Volitelně s lepicími proužky na bázi butylového kaučuku.


Technické parametry

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Hodnota
Popis:	-	-	Vysoce difúzní otevřená separační vrstva s integrovanou dřevěnou vrstvou
Funkční vrstva:	-	-	Linopore UV+
Nosný materiál:	-	-	3vrstvá kontaktní PP fólie
Materiál netkané textilie:	-	-	Polypropylen
Materiál lepicí pásky:	-	-	Butylkaučuk
Materiál krycí fólie	-	-	HDPE
Plošná hmotnost nosné vrstvy	EN 1849-2	g/m ²	150
Výška dřevěné vrstvy	-	mm	9
Pevnost rozměr	EN 1107-2	%	< 1
Tloušťka:	EN 1849-2	mm	0,5
Odolnost proti ohni:	EN 13501-1	třída	E
Třída stavebních materiálů:	DIN 4102-2	třída	B 2
Vodotěsnost:	EN 1928	třída	W 1
Podmíněná stárnutí (90°C):	EN 1297/1296	třída	W 1
Pevnost v tahu podélně:	EN 12311-1	N/ 50 mm	310
Pevnost v tahu příčně:	EN 12311-1	N/ 50 mm	230
Maximální pevnost v tahu po stárnutí (90 ° C):	EN 1297/1296	%	> 75 % z povodňové hodnoty
Tažnost podélně	EN 12311-1	%	55
Tažnost příčně	EN 12311-1	%	35
Tažnost po podmíněné stárnutí (90°C):	EN 1297/1296	%	> 75 % z povodňové hodnoty
Odolnost proti roztržení /podélně:	EN 12310-1	N/200 mm	190
Odolnost proti roztržení / příčně:	EN 12310-1	N/200 mm	200
Chování při ohybu za studena:	EN 1109	°C	-40
Difúzní ekvivalentní tloušťka:	EN ISO 12572	s _d -hodnota-m	0,06
Odolnost proti průchodu vzduchu:	EN 12114	m ³ /(m ² /h/50Pa)	< 0,1
Teplotní stabilita:	EN13859-1	°C	-40 až +100
UV stabilita:	-	-	3 měsíce
Odolnost proti silnému dešti:	TU-Berlin	-	vyhovuje
Vhodnost jako materiál pro dočasné krytí:	-	-	2 týdny
ZVDH-Produktdatenblatt – Klasse	-	-	UDB-A/ USB-A
Šířka dřevěné vrstvy:	EN 1848-2	m	1,40
Šířka role:	EN 1848-2	m	1,50
Délka role:	EN 1848-2	m	25
Hmotnost role:		kg	17,5
Balení:	Rollen/ m ²	/pro Palette	8 Rollen/ 300 m ²

Hodnoty podléhají tolerancím. Pokud není uvedeno, platí pro myšlená standardní tolerance podle normy, materiálu a vlastností.

Poznámka:

Hodnoty / výkon pro základní vlastnosti podle EN / pokynů pro zpracování viz aktuální technické údaje / datový list / pokyny pro zpracování / pokyny. Hodnoty mohou podléhat tolerancím. Pokud není uvedeno, platí pro myšlená standardní tolerance podle normy, materiálu a vlastností. Všechny informace vycházejí z aktuálního stavu našich zkušeností v době vytvoření. Je-li to nutné, je třeba je upravit / změnit. Změny vyhrazeny. Platí naše všeobecné prodejní a dodací podmínky.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	 0761-CPR DIN EN 13859-1:2014 DIN EN 13859-2:2014	20190724
07 / LE-DoP 33803379		



POKYNY K ZPRACOVÁNÍ

Zpracování

DIFFLEX CONVEC je vysoce difuzní otevřená dílčí vrstva pro plechové stěchy, rovněž z titanzinku, kterou lze pokládat přímo na dřevěné desky. Švy a spoje lze v závislosti na aplikaci lepit nebo volně překrývat. U parotěsné zábrany instalované na straně místnosti s hodnotou $s_d > 2$ m není aritmetický důkaz pro případ kondenzace podle DIN 4108-3 nutný.

DIFFLEX CONVEC se obvykle pokládá na dřevěné bednění poínaje zdola bez napětí. Separátory vrstva je krok za krokem fixována sešívačkou v oblasti překrytí. Oblast překrytí musí být přilepena butylovou gumou (je součástí dodávky u verze „s lepicí hranou“).

Provizorní pokrytí:

Podkladové fólie **DIFFLEX CONVEC** jsou vodoodpudivé, ale nejsou určeny pro trvalé venkovní použití a musí být co nejdříve zakryty. Funkce provizorního krytu je dána v rámci specifikací TU Berlin (ZVDH-PDB) a musí být vytvořena po stanovenou dobu se zajištěním v trhu a vodotěsnosti se spojením švů (doporučuje se SK samolepicí hrana) a těsnícím materiálem na nehty. Před zastěšením se doporučuje zkontrolovat upevnění / lepidla a povrch membrány, zda nejsou poškozeny vnějšími vlivy, a je-li to nutné, musí být před dalším zpracováním provedena oprava a odpovídající zpracování.

Upevněte volně visící převisy na konstrukci (například okraje u okap). Pro správnou funkci podkladové fólie musí být celá stěsní konstrukce podle aktuálního platného technického pravidla a podle letáků v nich obsažených, vydaných Ústředním sdružením německého stěsního obchodu e.V. v Kolíně nad Rýnem.

Skladování / likvidace

Role **DIFFLEX CONVEC** nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření nebo povrchovým vlivům, pokud jsou dlouhodobě skladovány. Nepokládejte palety na sebe. Skladování po dobu delší než 6 měsíců může znesnadnit odstranění silikonové krycí fólie z lepicí pásky (Difflex Convec s lepicí hranou).

PP a HDPE jsou recyklovatelné, butylový kaučuk lze likvidovat spolu s domovním odpadem.

