

PAROTĚSNÁ PÁSKA PAP PROFI se používá na teplé straně ke vzduchotěsnému olepování a utěsňování fólií pro zpomalování prostupu páry, podle DIN 4108 část 7 v oblasti šikmých střech. Lepeny mohou být přelátované spoje fólií, PP vliesů nebo nepovoskovaných papírů, spoje hliníkových pásů nebo desek OSB.

PAROTĚSNÁ PÁSKA PAP PROFI je samolepicí páska složená ze speciálního papíru, potaženého filmem z PE fólie, a jednostranně naneseného polyakrylátového adhezivního lepidla, krytého ochranným proužkem.

VÝHODY, POUŽITÍ

- vzduchotěsná dle DIN 4108 část 7
- nosič trhatelný rukou
- nosič i lepidlo odolné vůči vodě
- velmi vysoká přilnavost lepidla

APLIKACE

PAROTĚSNÁ PÁSKA PAP PROFI musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +40 °C
barva	bílá
dotyková lepidivost (Tack)	velmi vysoká
dutinka	76,50 mm
informace a varování	pro napojení na nerovné podklady doporučujeme naše těsnicí pásky na bázi butylkaučuku (BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA nebo BUTYL ALU PÁSKA)
lepidlo	polyakrylát
nosič	speciální papír, potažený filmem z PE fólie
oddělovací krycí vrstva	silikonový papír
odolnost proti teplu	-40 °C až do +80 °C
prodloužení při přetržení	3 až 5 %
přilnavost	≥ 40 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
speciální informace	rooflite, systémový produkt pro obvodové pláště budov
tloušťka celková	0,35 mm
zatížení při přetržení	> 150 N / 25 mm


Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
40 m	50 mm	12 ks
40 m	100 mm	12 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 14. 11. 2018.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz