

TECHNICKÝ LIST

REWASI TOP 150 UV+



POPIS / POUŽITÍ

Vysocedifúzní otevřená, 3vrstvá, podkladová membrána sestávající ze 2 vrstev vodoodpudivého polypropylenové netkané textilie, do které je vložena speciální funkční membrána Linopore UV+. Rovněž propevněná prokládání na dřevěné bedny i záklon nebo tepelnou izolaci.

K dispozici také s dvojitou samolepicí páskou, označena 2SK.


Technické specifikace

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Hodnota	
POužití:			DHV - dodatečná hydroizolační vrstva - USB / UDB	
Funkční vrstva:			Linopore UV+ speciální funkční membrána	
Nosný materiál:			Polypropylen - netkaná textilie	
Plošná hmotnost:	EN 1849-2	g/m ²	150	
Tloušťka:	EN 1849-2	mm	0,7	
Odolnost proti ohni:	EN 13501-1	Třída	E	
Odolnost proti pronikání páry	EN 1928	Třída	W 1	
Hodnota po uměle stárnutí:	EN 1297/1296	Třída	W 1	
Pevnost v tahu / maximální tahová síla podélně :	EN 12311-1	N/ 50 mm	310	
Pevnost v tahu / maximální tahová síla příčně :	EN 12311-1	N/ 50 mm	300	
Prodloužení podélně	EN 12311-1	%	55	
Prodloužení příčně	EN 12311-1	%	35	
Odolnost proti roztržení / hřebík podélně :	EN 12310-1	N/200 mm	190	
Odolnost proti roztržení / hřebík příčně :	EN 12310-1	N/200 mm	200	
Hodnoty po uměle stárnutí:	EN 1297/1296		>75 % z povodních hodnot	
Zvýšený požadavek na uměle stárnutí:	EN 1297/1296	°C	+100	
Chování při ohybu za studena:	EN 1109	°C	-30	
Propustnost pro vodní páru:	EN ISO 12572	hodnota s _d	0,02 m	
Odolnost proti průchodu vzduchu:	EN 12114	m ³ /(m ² /h/50Pa)	< 0,1	
Teplotní odolnost:	EN13859-1	°C	-40 až +100	
UV odolnost:	-	-	>3 m síce	
Rozměrová stálost:	EN 1107-2	%	<1%	
Odolnost proti silnému dešti:	TU-Berlin	-	prošel	
Vhodnost jako materiál pro provizorní kryt:	-	-	8 týdnů s ochranou spoje a perforací	
Produktový list ZVDH - třída / použití:	ZVDH Tab.1.1	-	UDB – A/ USB-A/ třída 6 - 3	
Šířka role:	EN 1848-2	m	1,50*	3,0
Hmotnost role:		kg	10,0	20,0
Balení v roli	EN 1848-2	m/ m ²	50/ 75	50/ 150
Balení na palet		rolí/ m ²	28 rolí/ 2100 m ²	15 rolí/ 2250 m ²
Katalogové číslo - s páskami SK	100000 6494 6414 / 6495			

Hodnoty mohou podléhat tolerancím. Pokud není uvedeno, platí příměřová standardní tolerance podle normy, materiálu a vlastností.

Poznámka:

Hodnoty / vlastnosti základních vlastností podle EN / pokyn ke zpracování najdete v aktuálních technických datech / datovém listu / pokynech ke zpracování / pokynech. Hodnoty mohou podléhat tolerancím. Pokud není uvedeno, platí příměřová standardní tolerance podle normy, materiálu a vlastností. Všechny informace vycházejí z aktuálního stavu našich zkušeností v době vytvoření. Je-li to nutné, je třeba je případně upravit / změnit. Zm. ny vyhrazeny. Platí naše všeobecné prodejní a dodací podmínky.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	 NB 0799 - CPR DIN EN 13859-1:2014 DIN EN 13859-2:2014	20190513

