

TECHNICKÝ LIST

Solid SD 107 PE

POPIS/ POUŽITÍ

Solid SD 107 PE je 3vrstvá koextrudovaná PE parot sná fólie, která spl uje všechny požadavky pro profesionální použití. I p es svoji nižší tlouš ku dosahuje inovativní konstrukce stejné hodnoty bariéry jako komer n dostupné parot sné zábrany PE 160 mμ. K výrob této kompozitní fólie se používají pouze vysoce kvalitní granuláty. Regenerujte, nap . zde nejsou použity hodnoty Sd. U Solid DB 107 PE vedla speciální kombinace nejmodern jších materiál a výrobních možností k nové generaci parot sných fólií PE, která stanoví nová m ítka v kvalit , síle a snadnosti zpracování. Vhodný také pro ploché st echy, spl uje všechny požadavky (snížené požární zatížení) na pr myslové st echy podle DIN 18234 a sm rnic pro pr myslové budovy. U parot sné bariéry Solid DB 107 PE a v trné bariéry pro interiéry je v souladu s DIN 4108 zabrán no vstupu škodlivé vlhkosti a v tru. Vzduchot sná a obzvlášt snadno instalovatelná parot sná zábrana pro vnit ní a st ešní konstrukci ve spojení s paropr pustnými spárovacími a spárovacími membránami chránící vnit ní st ešní konstrukci p ed vlhkostí a pr vanem. Ochrana proti pronikání vlhkosti a ztrátám tepla pohybem vzduchu v izolaci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	Norma	Hodnota
Materiál:		vícevrstvý PE (3vrstvý)
Plošná hmotnost:	EN 1849-1	125 g/m ²
Tlouš ka:	EN 1849-1	110 mμ
Vodot snost:	EN 1928	spl uje, vodot sn
Odolnost proti rázovým zatížením	EN 12691	KLF
Propustnost pro vodní páru:	EN ISO 12572	Sd > 100 m
Trvanlivost propustnosti pro vodní páru:	EN 1296/ EN 1931	spl uje
Odolnost proti dalšímu roztržení:	EN 12310-1	podéln / p í n : >140 N
Pevnost v tahu:	EN 12311-1	podéln / p í n : >150 N
Tažnost:	EN 12311-1	podéln / p í n : >850 %
Odolnost proti ohni:	EN 13501-1	t ída E
Baustoffklasse:	DIN 4102-1	B2
Výh evnost / požární zát ž:	DIN 18234-1-2	< 5000 kJ/m ² / nízké požární zatížení
Teplotní stabilita:	DIN EN 1296	-40°C až +80°C
Ší ka role:		4 m (složený ca. 4 x 1 m)
Délka role:		25 m
Hmotnost role:		10,5 kg
VPE:	role / paleta	50
Art.-Numer:		1000006794

Hodnoty mohou podléhat tolerancím. Pokud není uvedeno, platí pr myslová standardní tolerance podle normy, materiálu a vlastností.

Poznámka:

Hodnoty / vlastnosti základních vlastností podle EN / pokyn ke zpracování najdete v aktuálních technických datech / datovém listu / pokynech ke zpracování / pokynech. Hodnoty mohou podléhat tolerancím. Pokud není uvedeno, platí pr myslová standardní tolerance podle normy, materiálu a vlastností. Všechny informace vycházejí z aktuálního stavu našich zkušeností v dob vytvo ení. Je-li to nutné, je t eba je p ípadn upravit / zm nit. Zm ny vyhrazeny. Platí naše všeobecné prodejní a dodací podmínky.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D - 74549 Wolpertshausen	CE NB - 1508 -CPR DIN EN 13984:2013	20181011
07 / LE-Dop 6794 - MPF 4114		

