

SOPRALENE STICK 30

SOPRALENE STICK 30 je SBS elastomerický asfaltový hydroizolační pás s výztuží ze sklo/polyester kompozitu.

Vrchní strana pásu je chráněna spalitelnou fólií a spodní strana je samolepící a je chráněna odnímatelným silikonovým filmem.

Použití

SOPRALENE STICK 30 se používá jako první vrstva na tepelnou izolaci z expandovaného polystyrenu společně s dalším natavitelným asfaltovým pásem.

SOPRALENE STICK 30 musí být při aplikaci ve sklonu >20% i mechanicky kotvený.

Všechny aplikace jsou popsány v platných technických schváleních nebo technických návodech **SOPREMA**.

Složení

	SOPRALENE STICK 30
Výztuž	Kompozit sklo / polyester
Hmotá	Elastomerní živice: směs vybraných asfaltů a SBS * termoplastických polymerů
Tloušťka MDV ⁽¹⁾ podle 13 707	3,0 mm (± 0,2 mm)
Vrchní strana	Spalitelná fólie
Spodní strana	Samolepící, chráněná odnímatelným silikonovým filmem
Přesah	Šířky 8 cm (4 cm samolepící + 4cm s opalitelným filmem)
* Podle směrnice UEAtc pro normování hydroizolačních SBS modifikovaných asfaltových pásů	
⁽¹⁾ MDV = Deklarovaná hodnota výrobce	

Balení

	SOPRALENE STICK 30
Rozměr role	10 m x 1 m
Hmotnost role	Okolo 34 kg
Skladování	Nastojato na paletě v plastovém obalu
Délky rolí jsou s tolerancí ≤ 1 %. Šířka role je uvedena s tolerancí 1% (UEAtc). Role musí být skladovány ve svislé poloze na rovném podkladu. Palety se mohou stohovat maximálně dvě nad sebou a je nutno mezi ně vložit roznášecí vrstvu. Během skladování chraňte role proti vlhkosti. V chladném počasí doporučujeme role skladovat nejméně 5 hodin před pokládkou v minimální teplotě + 2°C (+ 36 °F).	

Aplikace

SOPRALENE STICK 30 se pokládá na vhodný podklad poté co se sejmula ochranná silikonová fólie ze spodního povrchu.

Samolepící okraj přesahu se slepí a druhá část přesahu se musí svařit pomocí hořáku nebo horkého vzduchu. Pás se nesmí aplikovat technikou lepení do horkého asfaltu.

Další dodatečné informace

Hygiena, zdraví a životní prostředí:

Výrobek neobsahuje žádné látky, které by mohly být škodlivé pro zdraví nebo životní prostředí a je v souladu s pravidly obecně přijímanými pro ochranu zdraví a požadavky na bezpečnost. Pro další informace prosím nahlédněte do příslušného bezpečnostního listu.

Dohledatelnost:

Dohledatelnost a identifikace produktu je zajištěna prostřednictvím výrobního kódu na obalu.

Kontrola kvality:

SOPREMA vždy klade nejvyšší důraz na kvalitu svých výrobků, respektování životního prostředí a význam člověka.

Z tohoto důvodu je výroba v souladu se systémem řízení jakosti a vlivu na životní prostředí, certifikováno jako **ISO 9001** a **ISO 14001**.

CE značení

 1119	
SOPRALENE STICK 30 SOPREMA 14 rue de Saint-Nazaire – CS 60121 67025 STRASBOURG cedex 06 Nařízení pro stavební výrobky – Construction product regulation (CPR) Prohlášení o vlastnostech: DoP n° WPBFR238 Certifikát řízení výroby: 1119-CPR-13132, 13133, 13134.	
EN 13707 Pás složený z modifikovaného elastomerního asfaltu kompozitní sklo/polyester výztuže. Vrchní strana je chráněna opalitelnou fólií a spodní strana je samolepící, pokryta silikonovým odnímatelným filmem. Rozměry: 10 m x 1 m x 3,0 mm. Pás musí být aplikován pomocí vlastní samolepivosti (s výjimkou druhé části přesahu), nemůže být použit jako jednovrstvá hydroizolace.	

Základní charakteristiky	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Zatřídění pro chování při vnějším požáru (Poznámka 1)	F_{ROOF} (t1,t2,t3,t4)	EN 13707:2004 + A2:2009
Reakce na oheň	E	
Vodotěsnost	Splňuje	
Tahové vlastnosti : Pevnost v tahu L x T (N / 50 mm) Prodloužení L x T (%)	≥ 800 x 800 2 x 2	
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD	
Odolnost proti statickému zatížení (kg)	5	
Odolnost proti nárazu (mm)	600	
Odolnost proti protrhávání (N)	≥ 150	
Pevnost spojů Odolnost proti odlupování ve spoji (N / 50 mm) Smyková únosnost spojů (N / 50 mm)	NPD NPD	
Trvanlivost Stékání při zvýšené teplotě po stárnutí	≥ 90°C	
Ohebnost za nízkých teplot	≥ -25°C	
Nebezpečné látky (Poznámky 2 a 3)	Splňuje	

Poznámka 1 : Vzhledem k tomu, že chování při vnějším požáru závisí na ostatních vrstvách střešního pláště, tak žádný parametr pro samotný produkt nemůže být stanoven.

Poznámka 2 : Tento produkt neobsahuje azbest ani složky dehtu.

Poznámka 3 : Vzhledem k tomu, že není dostupná jednotná evropská metoda, tak není možno určit jednotné chování a parametr. Toto kritérium se musí hodnotit dle místních předpisů v místě použití.

Další charakteristiky	SOPRALENE STICK 30
	MLV*
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (EN 1110)	100 °C
Rozměrová stabilita (EN 1107-1)	0,3 %
*MLV = Manufacturer's Limiting Value = Mezní hodnota výrobce: Minimální hodnota, kterou uvádí výrobce, která musí být splněna během zkoušky typu, vnitřní kontroly kvality nebo kontroly externího dohledu, s úrovní spolehlivosti 95%.	